


ASFALTEX 505



Asfalto



Descripción:

Asfalto oxidado sólido de color negro de aplicación en caliente, resistente al envejecimiento y al paso del agua.

Uso:

Para impermeabilizar losas horizontales y con pendientes de hasta 50%, cimentaciones, muros y para superficies que estén en contacto directo y prolongado con la humedad. Se utiliza en combinación con membrana de refuerzo PERMAGLASS y como adhesivo para el sistema IMPERNOVA.

Presentación:

Cuñete en envase de cartón de 40 y 45 kg. Aprox.

Aplicación:


- La superficie a impermeabilizar deberá estar completamente seca, limpia, libre de polvo, grasas, aceites y materiales falsamente adheridos.
- Aplicar una mano de EMULTEX TP tapa poro. Dejar secar y sellar grietas, pretilas, salientes de tuberías, bases de climas y de tinacos, etc., con el cemento plástico PLASTICEM.
- El ASFALTEX 505 deberá alcanzar una temperatura entre 230°C y 240°C. Excederse de la temperatura máxima alterará las propiedades físicas del ASFALTEX 505 ya que disminuye su tiempo de vida útil.

- ASFALTEX 505 se aplica con cepillo de ixtle o trapeador de algodón en combinación con PERMAGLASS formando capas uniformes y traslapadas para elaborar sistemas impermeables, cuidando de no dejar secciones delgadas o descubiertas.
- Para mayor durabilidad del ASFALTEX 505, se recomienda un acabado protector como BITUMEX AL o SOLARTEX ACRILICO. Estos podrían aplicarse sobre el ASFALTEX 505 después de 3 días.

Almacenaje:

Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco, verticalmente y a una sola estiba.

ASFALTEX 505



Asfalto



Propiedades físicas:


Propiedad	Especificación	Método
Densidad	1.055	D 71
Consistencia	Sólido	
Color	Negro	D 1729
Solubilidad Tricoloro	99.0 Min	D 2042
Etileno%		
Ablandamiento °C	99 -107	D 36
Penetración a 25 °C 1/10 mm	12 - 25	D 5
Punto Flameo °C Flama Directa	260 Min	D 92
Ductilidad a 25 °C cms.	1.5	D 113



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto esta libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.



ASFALTEX 505



Asfalto



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto esta libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

