

Pintura de acabado



Descripción:

Pintura de acabado formulada con resinas estirenadas de alta calidad que imparten una excelente protección a los sistemas de impermeabilizantes de los rayos UV. Por su color rojo, es ideal para aplicarse sobre techo de dos aguas, de mampostería, de lámina metálica y de asbesto-cemento, así como viviendas de interés social. Excelente protector para sistemas impermeables asfálticos.

Uso:

Se utiliza como acabado protector específico para sistemas impermeables tradicionales económicos a base de Diabro Rojo Secado Rápido E y Emultex 300.

Rendimiento:

1.0 lt. cubre hasta 5 m² aplicado a dos manos.

Presentación:

- Cubeta de 19 litros
- Tambor con 200 litros.

Aplicación:

DIABLO ROJO ACABADO TERRACOTA se puede aplicar con brocha, cepillo, rodillo o equipo de aspersión, sin diluir y a dos manos.

- Una vez que esté totalmente seca la última capa impermeable (mínimo 7 días), limpie la superficie con trapo húmedo dejándola libre de grasas, partículas sueltas, polvo o cualquier otra sustancia que impida su correcta adherencia.
- Agite el DIABLO ROJO ACABADO TERRACOTA en su envase antes y durante la aplicación para asegurar su correcta homogeneidad.
- Aplique sin diluir la primera capa de DIABLO ROJO ACABADO TERRACOTA sobre toda el área impermeabilizada, a razón de 2 a 2.5 m²/lt. y deje secar.

- Una vez seca la primera capa, aplique, de igual forma que la anterior, la segunda capa en sentido transversal a la primera y deje secar.

Almacenaje:

Almacenar en lugares frescos y secos, bajo techo. En envase original perfectamente cerrado, DIABLO ROJO ACABADO TERRACOTA conserva sus propiedades por 9 meses.

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- No aplicar el producto sobre superficies sujetas a tránsito.
- No se recomienda su aplicación en días lluviosos o cuando haya amenaza de lluvia.
- No aplicar el producto sobre superficies con encharcamientos ni sobre superficies mojadas, ni en lugares con inmersión constante.
- No es compatible con sistemas impermeables a base de Emulflex.
- No mezclarlo con otros productos.
- No diluirlo para su aplicación.
- No se deja al alcance de los niños.

Pintura de acabado



Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación	Método ASTM
Apariencia	Suave, Característica	Interno
Color	Terracota	Interno
Densidad, gr/ml	1.15 +/- 0.05	D-1475
% de Sólidos	49.0 +/- 3.0	D-2369
Viscosidad Brookfield, cps	5,500 +/- 1,500	D-2196
Absorción de agua, %	20 Máximo	Interno
Elongación, %	100 Mínimo	D-2370
pH	9.0 +/- 1.0	E-70



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

