Bitumex Aluminio

Pintura Asfáltica color Aluminio

Descripción:

Pintura asfáltica color aluminio. Por su alto contenido de aluminio posee un gran poder reflejante (hasta 95%) y durabilidad, aumentando la vida útil del sistema de impermeabilización, además de reducir sensiblemente la temperatura interior de los recintos donde es aplicada. Es muy resistente a la intemperie y al paso del tiempo.

Uso:

BITUMEX AL es ampliamente recomendado como acabado protector de sistemas impermeabilizantes asfálticos o también como pintura anticorrosiva sobre estructuras de acero, silos, tanques de almacenamiento, techos de lámina metálica y asbesto-cemento y sobre superficies de concreto.

Rendimiento:

Rinde de 8 a 10 m2/lt. aproximadamente, dependiendo de la rugosidad del sustrato.

Presentación:

- Caja con 4 latas de 4 litros c/u.
- Cubeta de 19 litros

Aplicación:

- La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo. BITUMEX AL se aplica a una capa con brocha, rodillo, cepillo de cerdas o de ixtle, o bien, con equipo de aspersión.
- Se debe dejar secar 5 días, mínimo, cualquier sistema asfáltico solventado antes de aplicar el BITUMEX AL.
- Si se aplica sobre una emulsión impermeabilizante, esta se deberá dejar secar por 7 días, mínimo.
- Sobre ASFALTEX 505, el BITUMEX AL se aplicará después de 3 días, mínimo. Para mejores resultados en la aplicación sobre metal, se recomienda eliminar el óxido con una limpieza a chorro de arena o cepillo de alambre.

Almacenaje:

Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.
Mantener bien cerrado el envase después de usarse, para evitar la evaporación de solventes y la entrada de humedad.
El agua puede reaccionar con el pigmento de aluminio y producir gas hidrógeno.

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- Agítese bien en su mismo envase antes de usarse, teniendo cuidado de no contaminar el producto.
- Evite caminar sobre el acabado antes de que éste haya secado totalmente.
- No se deje al alcance de los niños.
- No se debe adelgazar con solventes.

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
TELÉFONO: 800 84 77 683
www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa DESDE 1945

Bitumex Aluminio

Pintura Asfáltica color Aluminio

- En caso de ingestión accidental, no provoque vómito y consulte a su médico.
- El contacto prolongado con la piel causa irritación. La inhalación prolongada puede producir mareos.
- No se exponga a flamas o chispas, pues contiene solventes volátiles altamente amables.

Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación	Método
Viscosidad Stormer	10-15	D562
Consistencia	Líquida	
Color	Aluminio	D1729
Contenido de Agua	0.3 Máximo	D95
Tiempo de Secado		D1640
Secado Tacto	10 Minutos	
Secado Total	1 Hr. Máximo	
Reflectancia	90% Min.	

PROTEXA IMPERMEABILIZANTES +75 AÑOS PROTEGIENDO A TU FAMILIA

Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

ESR Empresa Socialmente Responsable

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
TELÉFONO: 800 84 77 683
www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa DESDE 1945